热收缩膜用聚酯

产品简介

由于传统市面上之 PVC 材质热收缩膜，经燃烧后会产生戴奥新等有毒气体，对于环境及人体有极大的健康影响。远东新世纪公司基于环保诉求，开发出热收缩膜用聚酯材料，取代传统之 PVC 材质，除此之外，更与市面上之 PET 瓶同为聚酯材料，对于回收应用具有环境保护正面之帮助。

产品特色

可热封收缩、非结晶性、环保塑材。

<图一>热收缩膜用聚酯

<图二>聚酯热收缩膜

应用范围

彩印标签、集合式包装膜、收缩套管...等。

<表一> 聚酯热收缩膜热封收缩性测试

		横向收缩率 (TD direction)	纵向收缩率 (MD direction)
收缩温度	95℃	55 ~ 60%	3 ~ 8%
	100℃	55 ~ 60%	3 ~ 8%
热收缩膜为经由casting制程制成			